INOX TECGRIT

Graniglia angolosa di acciaio inossidabile

Analisi chimica Cr ≈ 30% - Si ≈ 3,5% - Mn ≈ 2% - C ≈ 2%
Durezza 58 HRC
Peso specifico 7,4 g/cm^3
Densità apparente ≈ 4,4 g/cm^3
Microstruttura matrice austenitica con grani martensitici e carburi di cromo

Analisi granulometrica

		TECGRIT								
		200	**150**	**100**	**60**	**50**	**40**	**30**	**20**	**10**
Screen [mm]	**2,80**	x								
	2,36	max 10	x							
	2,00		max 10	x						
	1,70			max 10						
	1,40	min 85			x					
	1,18		min 85		max 10	x				
	1,00			min 85		max 10	x			
	0,85						max 10			
	0,71				min 85			x		
	0,60					min 85		max 10		
	0,50									
	0,425						min 85		x	
	0,355								max 10	
	0,30									x
	0,18							min 85		max 10
	0,125								min 85	
	0,075									min 85

Campo di applicazione: pulizia superficiale, sbavatura, finitura superficiale

Granigliatura: acciaio inox, alluminio, zinco, metalli non ferrosi in genere

Imballo: in sacchi da 25 kg su euro pallet da 500 kg

L'impiego corretto di **INOX TECGRIT** non comporta rischi per la salute.

Utilizzando **INOX TECGRIT** avrete gratuitamente il supporto dei nostri tecnici.

Lecco, 06.02.18

Techma Srl
Via alla Spiaggia, 19 I – 23900 LECCO
Tel +39 0341 288035 Fax +39 0341 220347
www.techmasrl.com info@techmasrl.com