

INOX TECNI

Graniglia sferica di acciaio inossidabile Nichel / Cromo

Analisi chimica Cr ≈ 18% - Ni ≈ 8% - Si ≈ 3.5% - Mn ≈ 1.5% - C ≈ 0,15%

Designazione equivalente AISI 301 - X10CrNi18-8

Durezza nuova ≈ 30 HRC - mix operativo ≈ 48 HRC

Peso specifico 7,6 g/cm³

Densità apparente ≈ 4,4 g/cm³

Microstruttura austenite

Analisi granulometrica

		TECNI											
		200	150	100	60	50	40	30	20	10			
Screen [mm]	2,36	x											
	2,00	max 5	x										
	1,70		max 5	x									
	1,40			max 5	x								
	1,18	min 95			max 5	x							
	1,00		min 90			max 5	x						
	0,85			min 90				max 5					
	0,71												
	0,60								x				
	0,50				min 95				max 5				
	0,425					min 95				x			
	0,355									max 5			
	0,30							min 95					x
	0,18												max 5
	0,125								min 90				
0,075										min 85			

Campo di applicazione: pulizia superficiale, sbavatura, finitura superficiale

Granigliatura: acciaio inox alluminio
 zinco metalli non ferrosi in genere
 pietra naturale calcestruzzo

Bocciardatura: pietra naturale calcestruzzo

Imballo: in sacchi da 25 kg su euro pallet da 500 kg

L'impiego corretto di **INOX TECNI** non comporta rischi per la salute.

Utilizzando **INOX TECNI** avrete gratuitamente il supporto dei nostri tecnici.

Lecco, 06.02.18

Techma Srl

Via alla Spiaggia, 19
 Tel +39 0341 288035
www.techmasrl.com

I - 23900 LECCO
 Fax +39 0341 220347
info@techmasrl.com