INOX TECRO

Graniglia sferica di acciaio inossidabile cromo

Analisi chimica Cr ≈ 16% - Ni ≈ 1,5% - Si ≈ 3% - Mn ≈ 1% - C ≈ 0,2%
Designazione equivalente AISI 431 – X17CrNi16-2
Durezza nuova ≈ 36 HRC - mix operativo ≈ 52 HRC
Peso specifico 7,6 g/cm^3
Densità apparente ≈ 4,4 g/cm³
Microstruttura martensite

Analisi granulometrica

		TECRO								
		200	**150**	**100**	**60**	**50**	**40**	**30**	**20**	**10**
Screen [mm]	**2,36**	x								
	2,00	max 5	x							
	1,70		max 5	x						
	1,40			max 5	x					
	1,18	min 95			max 5	x				
	1,00		min 90			max 5	x			
	0,85			min 90			max 5			
	0,71									
	0,60							x		
	0,50				min 95			max 5		
	0,425					min 95			x	
	0,355								max 5	
	0,30						min 95			x
	0,18									max 5
	0,125							min 90		
	0,075								min 85	

Campo di applicazione: pulizia superficiale, sbavatura, finitura superficiale

Granigliatura: acciaio inox, alluminio, zinco, metalli non ferrosi in genere, pietra naturale, calcestruzzo

Bocciardatura: pietra naturale, calcestruzzo

Imballo: in sacchi da 25 kg su euro pallet da 500 kg

L'impiego corretto di **INOX TECRO** non comporta rischi per la salute.

Utilizzando **INOX TECRO** avrete gratuitamente il supporto dei nostri tecnici.

Lecco, 06.02.18

Techma Srl
Via alla Spiaggia, 19 I – 23900 LECCO
Tel +39 0341 288035 Fax +39 0341 220347
www.techmasrl.com info@techmasrl.com